

Технический паспорт № б/н

Нить кремнеземная пропитанная марки: К11С6 – 180(275) – 0ФПартия № б/н

Масса нити в партии: _____ кг

Кол – во мест: _____ паковок

Дата производства: «__» _____ 2025 г.

№.№. п.п.	Показатели	Ед. изм.	Норма по НТД	Результаты
1	Линейная плотность	текс	180±14	191
2	Разрывная нагрузка	Н(кгс)	Не менее 24,5(2,5)	34.1 (3.5)
3	Крутка	кол – во кручений на 1 м.	Номинал. 275	275
4	Массовая доля в – в, удаляемых при прокаливании	%	–	–
5	Влажность	%	–	–
6	Устойчивость к многократному изгибу	циклы	Не менее 100	110

ООО «СТЕКЛОТЕРМОХИМ»

Качество нити соответствует ТУ 6 – 11 – 596 – 84

Начальник ОТК Дроздова Т.Н. /Дроздова Т.Н./

г. МОСКВА ОТК



/ Луговской А.Б./