

ГЛАПИК®

ООО "Стеклотермохим"

Технический паспорт № -

Марка стеклоткани ССФ-4(90)

Партия № -

Кол - во --- метраКол - во мест -- рулоновЗамасливатель п/эДата испытаний 17 февраля 2025г.**Данные физико – механических показателей**

№.№. п.п.	Наименование показателей	Един. измерения	Фактические данные	По ТУ, ГОСТу
1. Ширина ткани		см.	90	90±3
2. Толщина ткани		мм.	--	--
3. Количество нитей на 1 см	основы	н/см	91	90±3
	утка	---	103	103±3
4. Разрывная нагрузка	основы	Н(кгс)	2549(260)	Не менее 2450(250)
	утка	---	2597(265)	Не менее 2548(260)
5. Масса единицы площади		г/м ²	588	Не более 600
6. Массовая доля замасливателя на ткани		%	0.9	Не более 1.6

Качество ткани соответствует ТУ, ГОСТу 19170-2001 изм.1

Нач. ОТК **ООО "СТЕКЛОТЕРМОХИМ"**

(Горшкова Е.Т.)

Луговской А.Б.

17 ФЕВ 2025**г. МОСКВА ОТК**