

ГЛАПИК®**ООО «Стеклотермохим»****Технический паспорт № б/н**Марка стеклоткани: ТСОН-СОТ "бц"(107)

Кол – во: _____ метров

Цвет: белыйПартия: № б/н

Кол – во мест: _____

Дата испытаний “___” _____ 2024г.

Данные физико – механических показателей

№.№. п.п.	Наименование показателей	Един. измерения	Фактические данные	По ТУ, ГОСТу
1. Ширина		см.	107	107 ± 2
2. Толщина		мм.	-	-
3. Плотность (число нитей на 1 см.)	основы	шт.	-	-
	утка	---	-	-
4. Разрывная нагрузка 25×100мм.	основы	Н(кгс)	245 (25)	Не менее 215,6(22)
	утка	---	245 (25)	Не менее 215,6(22)
5. Масса единицы площади		г/м ²	110,0	НЕ более 120,0
6. Содержание в – в, удаляемых при прокаливании		%	–	–
7. Поглощательная способность солнечной радиации		As	0,17	≤ 0,3
8. Степень черноты		ε	0,87	0,8-0,9

Качество ткани соответствует ТУ, ГОСТу № 13.20.46-001-18430497-2024

ООО «СТЕКЛОТЕРМОХИМ»

Нач. ОТК _____ / Дроздова Т.Н. /

/ Луговской А.Б. /

г. МОСКВА ОТК